

Nasz znak: PBT 42.1.2020 AM

Koszalin, dnia 31.01.2020r.


**Biuro Usług Projektowych i Nadzoru
Danuta Zubrzycka**

ul. Kaczeńców 22
75-810 Koszalin

dotyczy: Zlecenia z dnia **10.01.2020 r.**

Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe w Koszalinie przekazuje w załączeniu wyniki
odwiertów konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonane na ul. Dębowej w m. Sianów.

Zadanie: „**Przebudowa drogi gminnej w Sianowie, ul. Dębowa.**”

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zachodniopomorskie
Laboratorium Drogowe w Koszalinie

mgr inż. Wiesław Hołub

ul. Dębowa, m. Sianów

Pkt. 1

wg. planu sytuacyjnego

w jezdni, str. Prawa



0,00 ÷ 0,065 m (6,5 cm) mieszanka min.- bitumiczna

0,065 ÷ tłuczeń

ul. Dębowa, m. Sianów

Pkt. 2

wg. planu sytuacyjnego

w jezdni, str. Lewa



0,00 ÷ 0,055 m (5,5 cm) mieszanka min.- bitumiczna

0,055 ÷ tłuczeń

ul. Dębowa, m. Sianów

Pkt. 3

wg. planu sytuacyjnego

w jezdni, str. Prawa



0,00 ÷ 0,07 m (7,0 cm) mieszanka min.- bitumiczna

0,07 ÷ tłuczeń

SPECJALISTA
PRACOWNI-BADAŃ TERENOWYCH

Łukasz Błaszczyk

INŻYNIER
BADAŃ TERENOWYCH

mgr inż. Adam Makuch

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zachodniopomorskie
Laboratorium Drogow w Koszalinie

mgr inż. Wiesław Hołub

ul. Dębowa, m. Sianów

Pkt. 4

wg. planu sytuacyjnego

w jezdni, str. Prawa



0,00 ÷ 0,03 m (3,0 cm) mieszanka min.- bitumiczna

0,03 ÷ 0,20 m (17,0 cm) beton

0,20 ÷ piasek gruby (pospółka) barwa: brązowa

ul. Dębowa, m. Sianów

Pkt. 5

wg. planu sytuacyjnego

w jezdni, str. Lewa



0,00 ÷ 0,035 m (3,5 cm) mieszanka min.- bitumiczna

0,035 ÷ 0,195 m (16,0 cm) beton

0,195 ÷ piasek gruby (pospółka) barwa: brązowa

SPECJALISTA
PRACOWNI BADAŃ TERENOWYCH

Jacek Błaszczyk

KIEROWNIK
PRACOWNI BADAŃ TERENOWYCH

mgr inż. Adam Makuch

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zachodniopomorskie
Laboratorium Drogi w Koszalinie

mgr inż. Wiesław Holub

ul. Dębowa, m. Sianów

Pkt. 6

wg. planu sytuacyjnego

w jezdni, str. Prawa



0,00 ÷ 0,08 m (8,0 cm) mieszanka min.- bitumiczna

0,08 ÷ 0,20 m (12,0 cm) płyta drogowa betonowa

0,20 ÷ piasek gruby (pospółka) barwa: brązowa

ul. Dębowa, m. Sianów

Pkt. 7

wg. planu sytuacyjnego

w jezdni, str. Lewa



0,00 ÷ 0,055 m (5,5 cm) mieszanka min.- bitumiczna

0,055 ÷ 0,18 m (12,5 cm) płyta drogowa betonowa

0,18 ÷ piasek gruby (pospółka) barwa: brązowa

SPECJALISTA
PRACOWNI. BADAŃ TERENOWYCH

Jacek Blaszczyk

KIEROWNIK
PRACOWNI BADAŃ TERENOWYCH

mgr inż. Adam Makuch

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zachodniopomorskie
Laboratorium Drogowe w Koszalinie

mgr inż. Wiesław Holub str. 4/4

